

KECK- PUR 712

Base : Enduction polyuréthane en phase solvant.

Utilisation

Keck-Pur 712 est utilisée pour l'enduction de matériaux absorbants.

Données techniques

- viscosité (Brookfield) : 400 mPas
- poids spécifique : 0,82 g/cm³
- classification : Inflammable - classe 3 - groupe II

Mode d'emploi

Les cuirs cardés seront généreusement enduits pour assurer une accroche en profondeur du film de colle appliqué par la suite.

L'encollage peut être effectué après séchage d'environ 20 mn.

L'enduit 712 permet une meilleure et plus profonde pénétration de la colle sur des matériaux absorbants et poreux.